



Desert AirMaster

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Tipo de producto	EN 1307	Revestimientos de suelo textiles	
Clasificación Comercial	EN 1307	33 Intenso	
Quality & environment certifications		ISO 9001 ISO 14001	

Características	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Galga		1/10"	
Construcción de fibra	ISO 2424	Structured loop pile	
Método de teñido		Solution dyed	
Revés primario	ISO 2424	Colback® Gold polyester fleece	
Revés secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content	
Espesor total	ISO 1765	6,50 mm (0,26 ")	
Espesor real de la fibra	ISO 1766	3 mm (0,12 ")	
Total Mass	ISO 8543	4150 g/m ² (122,4 oz/yd ²)	
Peso Total	ISO 2424	685 g/m ² (20,2 oz/yd ²)	
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	425 g/m ² (12,5 oz/yd ²)	
Densidad de fibra	ISO 8543	0,142 g/cm ³ (0,0616 lb/in ³)	
Densidad	ISO 1763	1580 /dm ² (132108,1 /yd ²)	

Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002-04	
Comportamiento electrostático	ISO 6356	Antiestático (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Electrical resistance	ISO 10965	Static dissipative ($\leq 1 \times 10^9 \Omega$)	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)	
Resistencia Térmica	ISO 8302	0,072 m ² •K/W	
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1	
Contenido de Pentaclorofenol		DL	

Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Clasificación de lujo	EN 1307	LC2	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL_w	ISO 10140	23 dB	
Absorción acústica - α_w	ISO 354	0.15	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Intensive use	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 5
Solidez colores al agua - Manchado	ISO 105-E01	$\geq 2-3$	$\geq 2-3$
Solidez colores al agua - Cambio de color	ISO 105-E01	$\geq 3-4$	Plain: $\geq 3-4$ / Other ≥ 3
Solidez colores por rozamiento húmedo	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
Solidez colores por rozamiento	ISO 105-X12	$\geq 3-4$	$\geq 3-4$
Estabilidad dimensional	EN 986	Valor medio obtenido : ≤ 0.2 %	

Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Cradle to Cradle®		Plata	
Certificado CRI Green Label Plus	-	GLP 3372	
GUI Fine Dust		Gold +	
GUI Allergy Certificate #		Certificate AT 100-111-17	
Reciclabilidad		Reciclable	
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	
Total contenido reciclado		62,8 %	
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		5,40 kg CO ₂ e /m ²	
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		4,54 kg CO ₂ e /m ² /año	
Global Green Tag		Nivel A	
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	
ReStart® Listo		Sí	

Formatos y diseños	
Loseta	Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m ² /caja - 44 cajas/pallet
Número de diseños disponibles	12



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/08/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

