

# Essence .

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño	cm	400	ft	13.1				
Soporto primario	ISO 2424	Polipropileno tejido + lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	Polipropileno tejido - Sandwich Backing						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	6.1	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.2	inch	0.13			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2140	oz/yd <sup>2</sup>	63.2			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	550	oz/yd <sup>2</sup>	16.2			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	310	oz/yd <sup>2</sup>	9.1			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.097	lb/in <sup>3</sup>	0.0035			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Aislamiento del sonido de impacto ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	28					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.00	0.05	0.10	0.25	0.50	0.55
Reducción del sonido	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (pegados a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE						



EN 14041  
0493-CPR-0003

Producido por:

Tarkett BV  
Parallelweg 14  
NL - 5051 HG Goirle






23



33

















Quality- and Environmental  
Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001



Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten la pagina de internet: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

ES-20180831