# Arquivinyl Delhi XS 4

## FICHA TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS | NORMATIVAS | RESULTADO |
|---|---|---|
| Dimensiones/Lama | EN ISO 24342 | 1220 x 228 mm |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 5 mm (4 + 1) |
| Peso | EN ISO 23997 | 8,7 Kg/m² |
| Clasificación Comercial | EN 685 | Clase 34 |
| Espesor de la capa de uso | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Presentación por caja | m²/caja<br>Lamas/caja<br>Peso/caja | 2,225 m²<br>8 Lamas<br>19,5 Kg |
| Resist. al desliz. (PTV) (Rd)<br>Resistencia al desliz. plano inclinado<br>Clase Resbaladicidad | UNE-EN 16165:2022<br>DIN 51130<br>UNE-EN 16165:2022 | **46**<br>> R9<br>Clase 3 |
| Resistencia a la abrasión | EN 660 | Grupo T (Fv ≤ 2) |
| Resistencia al arañado, prueba de la silla | EN 425-2002 | Ok, Sin daño visible |
| Resistencia al fuego | EN 13501-1 | Bfl –S1 |
| Resistencia a los productos químicos | EN 423 | Ok (Clase 0) |
| Resistencia a UV | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Emisión de Formaldehido | EN 120 | Clase E1 |
| Carga electroestática | EN 1815 | Antiestático |
| Estabilidad dimensional | EN 434 | < 0,1% |
| Ftalato | EC 1907/2006 | Cumple |
| Reducción de ruido de impacto | EN ISO 717-2:2013 | 19dB |
| Calefacción por suelo radiante | EN 12524 | Adecuado sistema por agua: máx. 27°C |
| Actividad Antibacteriana | ISO 22196:2011 | Cumple |
| Resistencia térmica | UNE-EN 12664 : 2002 | 0,060 m² · K/W |