

AC4/32 - 8 MM · ORANGE FLOORING

Especificaciones Técnicas

CONCEPTOS		ESTANDARD	MEDIDAS	ORN 32RV - FP956 - 8X195X1380	
				RANGO DE TOLERANCIAS	RESULTADOS TEST
GROSOR		EN 13329	mm	$t_{max} - t_{min} \leq 0,5$	7,72
DENSIDAD		EN 323	Kg/m ³	880 ± 10	883,28
ANCHO		EN 13329	mm	$w_{m\acute{a}x} - w_{m\acute{i}n.} \leq 0,2$	195,05
LARGO		EN 13329	mm	$\Delta l \leq 0,5$	1380
ESCUADRIA		EN 13329	mm	Max. 0,2	0
RECTITUD		EN 13329	mm	$< 0,414 \text{ mm}$	0
ANCHO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	$< 0,390 \text{ mm}$	0
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	$< 0,292 \text{ mm}$	0,3
LARGO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	$< 13,80 \text{ mm}$	0,07
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	$< 6,90 \text{ mm}$	0
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		EN 13329	TURNOVERS	≥ 4000	4200
CLASE DE ABRASIÓN		EN 13329	CLASS	$\geq \text{AC4}$	AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO		EN 13329	CLASS	$\geq \text{IC2}$	IC2
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		EN 14323	SCORE	no más de 5	5
RESISTENCIA A LAS QUEMADURAS DE CIGARRILLO		EN 14323	SCORE	no más de 4	4
HINCHAZÓN		EN 13329	%	≤ 18	15,27
RESISTENCIA AL FUEGO		EN 12460-3	CLASS		Cfl S1
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS		Staphylococcus aureus ATCC 6538 P(Gram+)	$R = (U_t) - (A_t)$		$R > 2.81$
		Escherichia Coli ATCC 8739 Gram (-)	%R		%99.0 - Efectivo
RESISTENCIA TÉRMICA (m ² K)/W		EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006			

	DOMÉSTICO	COMERCIAL
GARANTÍA/AÑOS	15	10

