

## AC5/33 - 8 MM - BLUE-BLACK FLOORING

### Especificaciones Técnicas

| CONCEPTOS                                                  | ESTANDARD                                     | MEDIDAS                                  | BLACK 33TV - 8X193X1380<br>BLUE 33TV - 8X193X1380 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                            |                                               |                                          | RANGO DE TOLERANCIAS                              |
| GROSOR                                                     | EN 13329+A1                                   | mm                                       | t max-t min ≤ 0,5                                 |
| LARGO                                                      | EN 13329+A1                                   | mm                                       | 1205 ± 0,5                                        |
| ANCHO                                                      | EN 13329+A1                                   | mm                                       | 197 ± 0,1                                         |
| ESCUADRIA                                                  | EN 13329+A1                                   | mm                                       | ≤ 0,2                                             |
| RECTITUD DE LA SUPERFICIE<br>CAPA                          | EN 13329+A1                                   | mm/m                                     | 0,30 mm/m                                         |
| PLANITUD                                                   | EN 13329+A1                                   | %                                        | fw,concavo ≤ 0,15% -- fw,convex ≤ 0,20%           |
|                                                            | EN 13329+A1                                   |                                          | fl,concavo ≤ 0,50% -- fl,convex ≤ 1,00%           |
| APERTURA ENTRE ELEMENTOS                                   | EN 13329+A1                                   | mm                                       | 0,15 mm                                           |
| DIFERENCIAS DE ALTURA ENTRE EN-<br>TRE DE ELEMENTOS (Max.) | EN 13329+A1                                   | mm                                       | máx.0,15 mm                                       |
| ABRASION RESISTENCIA                                       | EN 13329+A1                                   | CLASS                                    | 33                                                |
| RESISTENCIA AL IMPACTO                                     | EN 13329+A1                                   | CLASS                                    | IC3                                               |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                  | EN 438                                        | CLASS                                    | 5                                                 |
| DENSIDAD                                                   | EN 323                                        | Kg/m³                                    | 900 ± 30                                          |
| HINCHAZÓN (24h) - Máx.                                     | ISO 24336                                     | %                                        | 15                                                |
| FORMALDEHYDE                                               | EN ISO 12460-3                                | CLASS                                    | E1                                                |
| SOLIDEZ DE LA SUPERFICIE                                   | EN 13329                                      | N/mm²                                    | ≥ 1,25                                            |
| ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS                                    | Staphylococcus aureus<br>ATCC 6538 P(Gram(+)) | R= ( U <sub>t</sub> )-( A <sub>t</sub> ) | R>2.81                                            |
|                                                            | Escherichia Coli ATCC<br>8739 Gram (-)        | %R                                       | %99.0 - Efectivo                                  |
| ACTUACIÓN                                                  |                                               | NORMA                                    |                                                   |
| RESISTENCIA AL FUEGO                                       | Cfl S1                                        | EN 12460-3                               |                                                   |
| CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL                               | NDP                                           | EN 14041:2004                            |                                                   |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO                                    | E1                                            | EN 14041:2004                            |                                                   |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                               | μ ≥ 0,30 Class DS                             | EN 14041                                 |                                                   |
| COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO<br>(DISIPATIVO)                   | NPD                                           | EN 14041:2004                            |                                                   |
| COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO<br>(CONDUCTIVO)                   | NPD                                           | EN 14041:2004                            |                                                   |
| COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO<br>(ANTIESTÁTICO)                 | ANTESTÁTICO                                   | EN 14041:2004                            |                                                   |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)                               | NDP                                           | EN 14041:2004                            |                                                   |

|               | DOMÉSTICO | COMERCIAL |
|---------------|-----------|-----------|
| GARANTÍA/AÑOS | 25        | 20        |

