

AC5/33 - 12 MM · EMERALD FLOORING

Especificaciones Técnicas

CONCEPTOS		ESTANDARD	MEDIDAS	EMERALD - ED33 - 12X193X1380
				RANGO DE TOLERANCIAS
GROSOR		EN 13329	mm	t max-t min ≤ 0,5
DENSIDAD		EN 323	Kg/m³	810 ± 10
ANCHO		EN 13329	mm	193 ± 0,2
LARGO		EN 13329	mm	1380 ± 0,5
ESCUADRIA		EN 13329	mm	Max. 0,2
RECTITUD		EN 13329	mm	< 0,414 mm
ANCHO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	< 0,386 mm
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	< 0,289 mm
LARGO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	< 13,80 mm
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	< 6,90 mm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		EN 13329	TURNOVERS	≥ 6000
CLASE DE ABRASIÓN		EN 13329	CLASS	AC5
RESISTENCIA AL IMPACTO		EN 13329	CLASS	IC3
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		EN 14323	SCORE	no más de 5
RESISTENCIA A LAS QUEMADURAS DE CIGARRILLO		EN 14323	SCORE	no más de 4
HINCHAZÓN		EN 13329	%	≤ 15
RESISTENCIA AL FUEGO		EN 12460-3	CLASS	Cfl S1
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS		Staphylococcus aureus ATCC 6538 P(Gram(+))	R= (U _t)-(A _t)	R>2.81
		Escherichia Coli ATCC 8739 Gram (-)	%R	%99.0 - Efectivo
RESISTENCIA TÉRMICA (m²K)/W		EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006		

	DOMÉSTICO	COMERCIAL
GARANTÍA/AÑOS	25	20

