

FLORES




Roble Violeta




Hormigón Blanco




Roble orquidea




Roble Tulipan



Roble Flor de Verano





Roble Dalia



Roble Campanilla




Hormigón Gris



10 mm



242 mm



1380 mm

OFERTA 2024



10 mm



242 mm



1380 mm

Caja = 1,670m² Palet = 95,18m²



Roble Violeta



Roble Orquidea



Roble Tulipan



Roble Flor de Verano



Roble Dalias



Roble Campanilla





Dimensiones del tablero

1380 x 242 x 10 mm

Estructura

Overlay
Papel Decorativo
Soporte HDF Hidrófugo
Contrabalance



Datos Técnicos		DIN/EN	Tarima Laminada Fiori
	Clase de Uso 23/33	EN 13 329	Tarima Laminada Clase 33 Ac-6 / 10 mm
	Clase Antiestática	EN 1815	Test de recorrido según normativa a una temperatura de 23°C con 25% de humedad relativa la tensión de cuerpo es de <2kv.
	Resistencia a la abrasión	EN 13 329	AC-6 IP ≥ 8500
	Resistencia al impacto	EN 13 329	Bola pequeña - AC6 ≥ 20 N Bola grande - AC6 ≥ 1600 mm
	Resistencia a las manchas	EN 13 329 EN 438-2/26	5 (Grupos 1, 2 y 3)
	Resistencia a la luz	EN 20105-A02	Contraste de color entre las partes de la muestra expuestas ≥ 4 Escala de grises según el standard EN 2015-A02
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 CTE - DB SUA-1	Clase DS - Coeficiente de Rozamiento 0.61 ≥ 0.30 Clase 1
	Resistencia al rayado	EN 438-2/25	< 5 N
	Emisión de Formaldehidos	EN 14041	E1
	Impresiones después de sobrecarga constante	EN 13 329 (EN 433)	Sin cambios visibles
	Resistencia a las ruedas de sillas	EN 13 329 (EN 425)	Sin cambios visibles o daños al usarse ruedas standard y blandas
	Comportamiento al movimiento de muebles	EN 13 329 (EN 424)	Sin cambios visibles o daños.
	Calefacción radiante y refrigerante.	EN 12667	Apropiado para suelos de calefacción radiante (Máxima temperatura en superficie 29°C) Apropiado para suelos refrigerantes. Norma máximo 0,099 (m²K)/W
	Reducción acústica	EN 10140	>20 dB
	Sistema WaterProof	NALFA TEST	Apto para zonas húmedas interiores como baños y cocinas. Hasta 24 horas en contacto continuo con el agua. 24 horas NALFA cumplido

Propiedades Específicas	DIN/EN	Tarima Laminada Fiori
Densidad HDF	EN 323	1080 Kg/m³
Capacidad de Absorción	EN 323	<5%
Módulo de elasticidad	EN 1323	> 1 N/mm²
Tracción Dimensional	EN 319	> 1 N/mm²

Propiedades Específicas	Escuadrías	Parámetros
Tolerancia Dimensional		Longitud +/- 0,5 mm Anchura +/- 0,1 mm
Variaciones Dimensionales después de cambios de humedad relativa		En Promedio longitud y anchura ≤ 0,9 mm
Escuadría del elemento		Promedio ≤ 0,1 mm Máx. Mín. ≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos		Promedio ≤ 0,1 mm Máximo ≤ 0,15 mm
Rectitud de la cara		Ancho cóncavo ≤ 0,15% convexo ≤ 0,20% Largo cóncavo ≤ 0,50% convexo ≤ 1,00%

Todos los valores son aproximados.
No se pueden descartar pequeñas desviaciones.