

## Arquisport-Gimnasios 5mm

| Propiedades                 | Norma                 | Unidades         | Resultado |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>          |                       |                  |           |
| Acabado                     | PUR laque layer       |                  |           |
| Base                        | Capa de espuma de PVC |                  |           |
| Espesor                     | EN ISO 24346          | mm               | 5         |
| Capa superior               | EN ISO 24340          | mm               | 0,7       |
| Peso                        | EN ISO 23997          | g/m <sup>2</sup> | 3500      |
| Ancho                       | EN ISO 24341          | m                | 2         |
| Longitud estándar de bobina | EN ISO 24341          | m                | 20 ± 10%  |

### CLASIFICACIÓN

Descripción del producto Pavimento vinílico para fines deportivos de interior EN 651  
Cumple con los requisitos de la norma EN 14904 sobre una subestructura

|                      |             |                    |                     |
|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Aislamiento acústico | EN ISO717-2 | dB                 | N/A                 |
| Resistencia térmica  | -           | m <sup>2</sup> K/W | 0,045               |
| Reacción al fuego    | EN 13501    | -                  | C <sub>fl</sub> -s1 |

### CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS

|                         |            |    |        |
|-------------------------|------------|----|--------|
| Fricción                | EN 13036-4 | -  | 80-110 |
| Absorción de impactos   | EN 14808   | %  | 14     |
| Deformación vertical    | EN 14809   | mm | 0,33   |
| Rebote de balón         | EN 12235   | %  | 100    |
| Clasificación al brillo | EN 2813    | %  | < 30   |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                              |               |               |             |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Estabilidad dimensional      | EN ISO 23999  | %             | ± 0,2       |
| Resistencia a la indentación | EN 1516       | mm            | <0,5        |
| Resistencia al deslizamiento | EN 1569       | N             | 1500        |
| Resistencia a la luz         | ISO 105 B02   | -             | 6           |
| Resistencia química          | EN ISO 26987  | -             | sin cambios |
| Resistencia a la abrasión    | EN ISO 5470-1 | mg/1000cycles | < 250       |

### OTROS



4000-635




4000-647



4000-675



4000-682



4000-626



4231-674



4217-671

Garantía:



Limpieza: Facilidad de limpieza

Higiene:



Características medioambientales:

No necesita revisión periódica: Solvente y libre de metales pesados

