Arquisport-Resistencia

Propiedades	*Norma*	*Unidades*	*Resultado*
DESCRIPCIÓN			
Acabado	X PUR scuff-resistant surface		
Reverso	Sistema de espuma combinado		
Espesor	EN ISO 24346	mm	2,0
Capa superior	EN ISO 24340	mm	0,70
Peso	EN ISO 23997	g/m^2	2800
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Lardo standard de bobina	EN ISO 24341	m	20 ± 10%
CLASIFICACIÓN			
Descripción del producto	Pavimento vinílico deportivo de interior. Cumple con los requisitos d ela norma EN 14904.		
Resistencia térmica	-	m^2K/W	0,01
Reacción al fuego	EN 13501	-	C_{fl}-s1
PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Deformación vertical	EN 14809	mm	0,4
Rebote de balón	EN 12235	%	> 90
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia a la identación	EN 1516	mm	0,23
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia del color a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
OTROS			

3338

6170

7483

2519

Límite de garantía 15 años

Facilidad de limpieza

Tratamiento antimicrobios

Características medioambientales

Renovación periódica no necesaria; Libre de disolvetes y metales pesados