

LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Pavimento SPC, 100% PVC rígido de lamas y losetas.
Sistema de unión UNICLIC (clic tradicional en los lados largos)
y UNIPUSH (clic a presión en el lado corto).
Micro bisel en los 4 lados. Backing acústico incorporado (18db).
Acabado ultra-mate y un efecto mas natural.
Tratamientos PU para facilitar el mantenimiento.
PVC sin ftalatos / 100% PVC virgen.



CLASIFICACIÓN	NORMAS	UD DE MEDIDA	Rock 40 * <i>ULTRAMATE</i>
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manta incluida
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-32
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UD DE MEDIDA	Liberty Rock 40 * <i>ULTRAMATE</i>
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lamas: 18 x 122 Losetas: 30 x 60
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5,20
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,40
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Contenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8420
PERFORMANCES	NORMAS	UD DE MEDIDA	Liberty Rock 40 * <i>ULTRAMATE</i>
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,15
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,20
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	20000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	Clase 2*
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m².K/W	0,033
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UD DE MEDIDA	Liberty Rock 40 * <i>ULTRAMATE</i>
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Domicilios, oficinas, habitaciones de hoteles		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones)		
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> 18x 122 cm / 10 lamas por caja / 2,19 m2 30 x 60 cm / 10 losetas por caja / 1,80 m2 *no aplica 		



Posa directa

V4
micro biselado a los 4
lados



Juntas de dilatación
cada 15 ml



No telegrafía la
irregularidad
del suelo

