

Vivo - Estudio

Informacion producto

Nivel de uso	EN ISO 10874	32
Espesor total	EN ISO 24346	ca. 2,00 mm
Capa de uso	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
Capa de poliuretano		Natural feel
Peso total	EN ISO 23997	ca. 2100 g/m ²

Informacion tecnica

Antideslizamiento	EN 13893	DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Resistencia al fuego	EN 13501	Bfl-S1
Calefacción por el suelo	EN 12524	Apto
Aislamiento Acustico		18dB
Resistencia térmica	EN ISO 12466	0,012 m²K/W
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Muy bien
Años de garantía		5 año



La garantía cubre errores de producción y desgaste prematuro con uso normal

