# ArquiCaucho Kayar 3,0 mm

| Características EN 1817 | Norma | Unidad | Requerimientos | Valores medios de producción |
|---|---|---|---|---|
| Dureza | ISO 48-4 (ISO 7619) | shore A | ≥ 75 | 90 |
| Punzonamiento residual | EN/ISO 24343-1 (EN 433) | mm | ≤ 0,20 | 0,04 |
| Resistencia a la Abrasión | ISO 4649 (Met. A - 5N) | $mm^3$ | ≤ 250 | 175 |
| Estabilidad dimensional | EN/ISO 23999 (EN 434) | % | ± 0,40 max | ± 0,30 |
| Flexibilidad | EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435) | - | Sin fisura | cumple |
| Resistencia del color a la luz | ISO 105-B02 Met. 3 | grados | ≥ 6 escala azul<br>≥ 3 escala gris | cumple |
| Quemadura de cigarrillo | EN 1399 | rating | met. A ≥ 4<br>met. B ≥ 3 | cumple |
| **Características EN 14041** | | | | |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | clase | - | Bfl – s1 |
| Resistencia al deslizamiento | EN 13893 | clase | ≥ 0,30 (DS) | DS |
| **Otras Características** | | | | |
| Toxicidad decomp. Gases. | DIN 53436 at 350°C | - | - | no toxico |
| Resistencia a las manchas | EN/ISO 26987 (EN 423) | - | - | resistente * |
| Resistencia resbaladicidad | DIN 51130 | ° | BGR 181 | R9 |
| Resistencia térmica<br>Y conductividad térmica | EN 12667 | $m^2$ K/W<br>W/mK | - | 0,020<br>0,15 |
| Resistencia eléctrica | EN 1081 Met. A | ohm | - | > $10^{10}$ |
| Carga electroestática | EN 1815 | kV | - | ≤ 2 (antiestàtico) |
| Reducción ruido de pisada | ISO 10140-3 | dB | - | hasta 10 |
| Resistencia ruedas de silla Castor | EN/ISO 4918 (EN 425) | - | - | Utilizable con ruedas tipo W |

* dependiendo de la concentracion y el tiempo de exposición. Consultar.

**EN 14041** **DoP_002**

3,0 mm

4,8 kg/$m^2$

61 x 61 cm

1,90 m

10 m

**Clasificación EN ISO 10874 (EN 685):**

23 34 43

*The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.*
*Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21*