

| Calidad del producto |        | Iko Premium Sulo laminado             |                                       |                                        |                                      |                                       |
|----------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Gama de producto     |        | Classic Edition                       | Classic Edition                       | Trend Edition                          | Grand Edition                        | Herringbone Edition                   |
| Dimensión            |        | 1288 x 195 x 8                        | 1285 x 192 x 8                        | 1285 x 280 x 8                         | 2003 x 245 x 10                      | 630 x 126 x 10                        |
| Bisel                |        | bisel V perimetral                    |                                       |                                        |                                      |                                       |
| Unión de click       |        | SmartConnect Pro Aqua 1               | SmartConnect Pro Aqua 2               | SmartConnect Pro Aqua 2                | SmartConnect Pro Aqua 1              | SmartConnect HB                       |
| Embalaje             | Caja:  | 9 ud. por caja (aprox. 2,26 m²)       | 9 ud. por caja (aprox. 2,255 m²)      | 7 ud. por caja (aprox. 2,518 m²)       | 5 ud. por caja (aprox. 2,454 m²)     | 9 ud. por caja (aprox. 0,714 m²)      |
|                      | Palet: | 52 cajas por palet (aprox. 117,52 m²) | 44 cajas por palet (aprox. 99,227 m²) | 48 cajas por palet (aprox. 120,892 m²) | 30 cajas por palet (aprox. 73,62 m²) | 96 cajas por palet (aprox. 68,544 m²) |
| Peso                 | Caja:  | aprox. 15 kg                          | aprox. 15 kg                          | aprox. 17,1 kg                         | aprox. 20,5 kg                       | aprox. 6,7 kg                         |
|                      | Palet: | aprox. 820 kg                         | aprox. 691 kg                         | aprox. 850 kg                          | aprox. 645 kg                        | aprox. 654 kg                         |

Tolerancias: Norma EN 13329

|                              |                                                                                  |                            |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Planitud, f [%]              | Cóncavo ≤ 0,50 / konvex ≤ 1,00 (Largo)<br>Cóncavo ≤ 0,15 / konvex ≤ 0,20 (Ancho) | Apertura de juntas, o [mm] | ≤ 0,15 (Valor medio)<br>≤ 0,20 (Valor único) |
| Diferencia de altura, h [mm] | ≤ 0,10 (Valor medio)<br>≤ 0,15 (Valor único)                                     | Grosor, t [mm]             | ≤ 0,50 (Valor medio)<br>≤ 0,50 (Valor único) |
| Perpendicularidad, q [mm]    | ≤ 0,20                                                                           | Largo, l [mm]              | max. ± 0,5                                   |
| Rectitud, s [mm/m]           | ≤ 0,30                                                                           | Ancho, w [mm]              | ≤ 0,10 (Valor medio)<br>≤ 0,20 (Valor único) |
| Compensación del decor [mm]  | ± 2,0                                                                            |                            |                                              |

Estructura del producto:



- 1) Top Layer - Sellado de la superficie con resina noble de corindón
- 2) Design layer - Impreso de celulosa con impregnación de resina
- 3) Baseboard - Núcleo de fibra de madera de alta densidad con protección de hinchazon
- 4) Backing Layer - Contracara de celulosa de madera

| Garantía<br>(de conformidad con<br>nuestras condiciones de<br>garantía aparte) | Uso doméstico 25 años<br>Uso comercial 5 Jaños | Nota | Para las ediciones Classic, Trend y Grand, se debe utilizar una base con un mínimo de 60 kPa (CS) y 20 kPa (CC).<br>Para la edición Herringbone, se debe utilizar una base con un mínimo de 150 kPa (CS) y 20 kPa (CC). |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



\*La puntuación de suelo no se aplica a las dimensiones 1285 x 192 x 8 mm y 1285 x 280 x 8 mm.

Clasificación

|                                                                                    |                                                                 | Norma de verificación | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Clase de uso 23</b><br>Uso intensivo en vivienda residencial | EN 13329              | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Clase de uso 32</b><br>Uso moderado en el sector comercial   | EN 13329              | 32 válido para Herringbone Edition, Classic Edition y Trend Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Clase de uso 33</b><br>Uso intensivo en el sector comercial  | EN 13329              | 33 solo se aplica a Grand Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Resistencia al desgaste por abrasión                            | EN 13329              | IP ≥ 4000 Zyklen ( AC4 ) válido para Classic Edition<br>IP ≥ 6000 Zyklen ( AC5 ) válido para Trend Edition, Herringbone Edition y Grand Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Reacción al fuego                                               | EN 13501-1            | C(fl) s1 retardante de llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Contenido de formaldehído                                       | EN 16516              | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Resistencia a la luz                                            | EN 13329              | Escala Blue Wool ≥ 6<br>Escala de grises ≥ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Resistencia al deslizamiento                                    | EN 13893              | Se cumplen los requisitos de la clase DS según DIN EN 14041 (my ≥ 0,3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Comportamiento electrostático                                   | EN 1815               | ≤ 2 kV (antiestático)Ⓜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Huella residual                                                 | EN 13329              | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Desgaste por las ruedas de las sillas                           | EN 13329              | Sin cambios visibles con el uso de rodillos blandos (tipo W), tal y como se define en la norma EN 425:2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Resistencia al agua                                             | ISO 4760              | Grado 1 (sin cambios)<br>(no se aplica a la edición Herringbone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Resistencia térmica                                             | EN 12667              | R ≤ 0,06 (m²K)/W para las dimensiones 1285 x 192 x 8 mm y 1285 x 280 x 8 mm<br>0,091 (m²K)/W ± 15 % para la dimensión 2003 x 245 x 10 mm<br>0,073 (m²K)/W ± 15 % para las dimensiones 1288 x 195 x 8 mm y 630 x 126 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Suelo radiante de agua y eléctrico                              | EN 1264-2             | Apto para suelo radiante de agua, como para suelo radiante eléctrico con la técnica del calentamiento suave y con regulador de temperatura. Las temperaturas de superficie no deben superar 27°C. En caso de sistemas de suelo radiante con refrigeración es necesario un regulador automático del punto de rocío para evitar condensaciones. Para tener una mejor eficiencia del suelo radiante se recomienda un <u>negado al subsuelo</u> . |
|  | Resistencia a las manchas                                       | EN 13329              | Grupo 1 + 2 = grado 5<br>Grupo 3 = grado 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Resistencia al impacto                                          | EN 13329              | bola pequeña ≥ 70 mm · bola grande ≥ 1000 mm für Herringbone Edition<br>bola pequeña ≥ 35 mm · bola grande ≥ 750 mm para todas las demás ediciones                                                                                                                                                                                                                                                                                            |