

		Especificación de Producto		Documento: 10_1_EP_346 Edición: 2 Página: 1 de 2							
Subsuelo Acústico de 3mm con Lamina Polietileno											
Composición Base: Polietileno de baja densidad (LDPE) Agente hinchante Nucleante Film LDPE											
Dimensiones: <table border="1"> <tr> <td>Anchura:</td> <td>1600 - 1200 mm o según pedido (-1%, +2%)</td> </tr> <tr> <td>Longitud:</td> <td>75 m o según pedido (-1, +2m)</td> </tr> <tr> <td>Espesor:</td> <td>3 mm (± 10%)</td> </tr> </table>						Anchura:	1600 - 1200 mm o según pedido (-1%, +2%)	Longitud:	75 m o según pedido (-1, +2m)	Espesor:	3 mm (± 10%)
Anchura:	1600 - 1200 mm o según pedido (-1%, +2%)										
Longitud:	75 m o según pedido (-1, +2m)										
Espesor:	3 mm (± 10%)										
Presentación: En rollos bobinados sobre mandril de cartón y protegidos por bolsa de plástico.											
Características más importantes: Material con solapa de 100mm Espuma de polietileno expandido de celdilla cerrada fabricada por extrusión directa No contiene CFC Reciclable (grupo 04) Termoplástico (TP) Excelente resistencia al agua. Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos.											
Precauciones a tomar: Debido a que el producto puede contener algún residuo de gas inflamable, debe almacenarse en algún lugar debidamente aireado, evitando ponerlo al alcance de la llama											
Características Físicas:											

		Especificación de Producto	Documento: 10_1_EP_346 Edición: 2 Página: 2 de 2
Subsuelo Acústico de 3mm con Lamina Polietileno			
<u>PROPIEDADES</u>	<u>METODO DE TEST</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR</u>
DENSIDAD	DIN 53420	Kg/m ³ 24	
TRACCION	DIN 53571	N/mm ²	
Longitudinal		0,	219
Transversal			0,170
ELONGACION DE ROTURA	DIN 53571	%	
Longitudinal			67
Transversal			52
FUERZA A LA COMPRESION (REDUCCION ESPESOR)	DIN 53577	Kg/m ²	FUERZA APLICADA
25 %			2.440
50 %			8.250
70 %			20.380
RESISTENCIA TERMICA (24h a 70 C)	ASTM D-3575-S	%	<0,5
TEST DE CREEP (0,14 Kg/cm2 - 24h - 23°C)	ASTM D-3575-BB	%	< 1,78 (6 min) 3,57 (1 h) 10,9 (24 h) 21,21 (168 h)
ABSORCION DE AGUA (después de 24 hours)	DIN 53428	Vol %	1,19
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	Interno °C		-30; +80
Departamento Emisor: Calidad			Fecha: 21/05/2009