

# PEGAMENTO CLÁSICO MADERA 180

ADHESIVO HIBRIDO PARATODO TIPO DE PAVIMENTOS DE MADERA

## VENTAJAS

- Suelos de madera maciza de hasta 180 mm de ancho
- Fuerte cohesión final
- Fijación rápida (lock-in)



## APLICACIONES


COLA PARQUET es un adhesivo híbrido de alto rendimiento para la colocación de todo tipo de tarimas de madera, suelos de madera maciza en bruto o barnizados hasta 180 mm de ancho, pavimentos adheridos de todos los tamaños

## DESTINO

Adhesivo monocomponente libre de disolventes según DIN EN 14923 e ISO 17178 para el pegado elástico de los siguientes tipos de Parquet.

Áreas de aplicación:

- Mosaico de Parquet en dados
- Mosaico de Parquet de 8 mm de espesor
- Parquet multicapa de 70x500 mm o menos
- Tarimas multicapa de menos de 250 cm
- Sobre soportes absorbentes y no absorbentes
- solera de cemento
- solera de sulfato de calcio



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Beige
➤ COMPOSICIÓN	Polímero híbrido 1 componente
➤ ALMACENAMIENTO*	18 meses
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+10 °C a +30 °C
➤ TIEMPO ABIERTO**	40 Minutos
➤ TIEMPO DE BLOQUEO**	2 Horas
➤ TRANSITABLE**	24 horas
➤ TIEMPO DE CURADO**	24 a 48 horas
➤ RENDIMIENTO	De 1,00 a 1,40 Kg/m <sup>2</sup>

\* Desde la fecha de fabricación, en envase original sin abrir y conservado en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5 y +25 °C. Protegido del sol, heladas, humedad, condensación y rocío.

\*\* Estos tiempos se determinan a +23° C y 50% de humedad relativa en sustratos normalmente absorbentes

## PREPARACION DEL SOPORTE

Asegúrese de que el subsuelo esté de acuerdo con los estándares de construcción. Los subsuelos deben estar limpios, sanos, secos (<75%HR), y libre de contaminantes que puedan perjudicar la adherencia, p. polvo, grasa, pintura, yeso, pulimento, adhesivo ablandable al agua, etc.

Asegúrese de que la madera esté aclimatada de acuerdo con las instrucciones del fabricante en el entorno en que se va a colocar. Permitir siempre un espacio de expansión alrededor de cualquier perímetro o columna para permitir el movimiento natural de la madera cuando está encolada. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a las juntas en amplias extensiones de piso y para uso de juntas de expansión en las puertas o donde los umbrales están presentes.

Para subsuelos que no son lo suficientemente lisos o requieren ganar altura para recibir el revestimiento encolado, la aplicación del sistema de imprimación y compuesto autonivelante de Bostik es recomendado. Por favor consulte con Servicios Técnicos para asesoramiento sobre productos y subsuelos específicos.

No se requiere imprimación.

Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrese de que el sustrato está seco y libre de polvo.

Sistemas de calefacción por suelo radiante:

Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben estar apagados al menos 48 horas antes de la instalación. Espere 7 días después de la instalación antes de subir gradualmente la temperatura de la calefacción.

## PREPARACION DEL SOPORTE

Asegúrese de que se logre un buen contacto general entre madera y sustrato. Extienda el adhesivo con un movimiento de barrido en un ángulo de 60° con una adecuada llana dentada sobre el piso.

Coloque la madera en el adhesivo mientras aún está húmedo. Aplique solo lo suficiente para trabajar dentro de 40 minutos.

Presione firmemente para asegurar un buen contacto general. Usar objetos pesados para sostener la madera firmemente en su lugar durante el tiempo de curado.

Las tablas deformadas deben sujetarse hasta que el adhesivo está completamente curado.

Usando cuñas, deje un espacio de 8 mm entre el Parquet y paredes. Retire las cuñas inmediatamente después de la instalación.

## TIEMPO DE SECADO

La madera encolada puede tener tráfico peatonal después de 24 horas.

Deje la madera adherida 48 horas antes de lijar y barnizar.

## LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con aguarrás inmediatamente después de usar.

No permita que cure, elimine el exceso de adhesivo inmediatamente: raspar y limpiar con un paño humedecido con aguarrás (siempre pruebe primero la solidez del color en un área pequeña).

El adhesivo curado solo se puede quitar mecánicamente.

## ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

18 meses en el envase original sin abrir almacenado entre +5°C y +25°C. Sensible a las heladas

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. PALET
30615918	3549212486051	Bote 21 Kg (3x7 kg)	24

## PRECAUCIÓN

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*