

F. TÉCNICA

RASTEL DE PINO

2200 X 44 X 32 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en



FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS

ES

DATOS TÉCNICOS

VALOR

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Modelo | Liso |
| Color | Natural (Tratamiento Riesgo IV) |
| Material | Madera de Pino Silvestre |
| Tratamiento | Autoclave Riesgo IV |
| Ideal para | Exteriores |
| Uds/Packs | 10 Uds |
| Uds/ml | 0,45 Uds |
| Pack | 22,00ml |
| Peso (Pack) | 21,03 Kg |
| Uds/Palé | 200 Uds |
| Palé | 440 ml |
| Peso Palé | 420,60 Kg |

Nota: la madera es un producto vivo, que está en continua dilatación. Por lo tanto, es normal que con las diferencias de temperatura y humedad, se produzcan fendas/ rajadas y/ o alabeos/ deformaciones de diversa consideración.

Así mismo, es normal también que las tablas contengan nudos, secreciones de resina y marcas o diferencias de color. Estas últimas, se deben a las tablillas que se utilizan para separar el material cuando se trata en Autoclave. Así mismo, el tiempo de exposición de la madera al exterior, es un factor que influye en su coloración. De todas maneras, estas diferencias de tinte, contribuyen al calor y encanto de la madera y se armonizan con el tiempo.

