

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6.00
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2
Peso/ <i>Peso</i>	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9365
Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 GTI Connect
			600 x 600 GTI Cleantech (without dovetail) (1)

CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea/ <i>Europeia</i>	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido</i>	DIN 51130	clase	R10
Pendulum test	BS 7976	-	HSE compliant : Béton emboss References : Ermellino – Ora – Bora – Libeccio – Grecale – Scirocco - Tramontana NO Rice emboss References : Red – Blue – Green – Yellow – Black – Light Grey – Dark Grey –Carbon – Magma – Saphir –Aluminium – Titanium –Peler – Levente –Ponente - Maestrale






CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	NF 189 (EN 649)	-	T
Type Binder Content	ISO 10582	type	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Punzonamiento / <i>Punçoamento</i>	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Dureza shore / <i>Dureza shore</i>	EN ISO 868	H _D	≥ 55
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105-B02	grado/ <i>grau</i>	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	PUR+
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certificado / <i>Certificação</i>	-	-	Floorscore®

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	

(1) Available upon request