



- **Descripción:** pavimento de PVC 100% puro y reciclable, con revolucionario sistema de unión con patente **Innovations 4 Flooring** (de caída “**3LTripleLock**” en el lado corto de las lamas/losetas y de ángulo “**Click4U**” en el lado largo de las lamas/losetas).

Presentado en lamas de dos formatos (XXL de 23,50 cm x 150,50 cm/ Classic de 18,50 cm x 121,20 cm), y en losetas de dos formatos (XXL de 46,20 cm x 92,50 cm/ Classic de 30,50 cm x 61,00 cm), según modelo.

Con “**textura realista**” (**poro registrado***) y **acabado mate**, que le aporta un aspecto natural perfecto, y biselado por los 4 lados.

La capa de uso está provista de tratamiento de **POLIURETANO** “Extra Ceramic”, que facilita su limpieza y mantenimiento.

LIBERTY CLIC Real Wood & Stone lleva una **capa de fibra de vidrio**, que le confiere una gran estabilidad dimensional

- **Sistema de unión:** de caída “**3LTripleLock**” en el lado corto de las lamas/losetas y de ángulo “**Click4U**” en el lado largo de las lamas/losetas (patente Innovations 4 Flooring)
- **Aplicación:** Hoteles, oficinas, locales comerciales, restaurantes, zonas húmedas (cocinas, baños...), áreas públicas en general, grandes superficies, etc.
- **Espesor total (EN ISO 24346):** 5 mm
- **Espesor capa de uso (EN ISO 24340):** 0,7 (Clic 70)/ 0,55 (Clic 55)/ 0,3 mm (Clic 30)
- **Nivel de uso (EN ISO 10874):** Clase 34/43 (Clic 70), Clase 33/42 (Clic 55), Clase 23/31 (Clic 30)
- **Tratamiento en superficie:** Poliuretano
- **Estabilidad dimensional (EN ISO 23999):** $\leq 0,10\%$ (Norma: $\leq 0,25\%$). Resultados óptimos, tras la exposición a 80°C.
- **Peso total (EN ISO 23997):** 8,00 Kg/m²
- **Resistencia al deslizamiento/ resbaladidad (CTE):** Clase 2 (*)
- **Absorción acústica (EN ISO 717-2):** 7 dB
- **Resistencia a la abrasión (EN 660-2):** Grupo T (máxima resistencia)
- **Resistencia al fuego (EN 13501-1):** Bfl – s1
- **Acumulación de cargas electrostáticas (EN 1815):** - 0,6 kV (*antiestático*)

- **Resistencia a sillas con ruedas (EN ISO 4918:2009):** Sin daños
- **Resistencia térmica (ISO 8302):** 0,01 m²K/W
- **Calefacción radiante (EN 12524):** Adecuado, temperatura máxima en la parte inferior del pavimento: 27°C
- **Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):** R10
- **Resistencia a los productos químicos (ISO 26987/ ASTM F925):** Sin daños
- **Punzomaniento estático residual (EN ISO 24343-1):** < 0,10 mm
- **Resistencia de los colores a la luz UV (EN ISO 105-B02):** ≥6 grados
- **Garantía:** 10 años para uso comercial y “Lifetime” para uso residencial, según condiciones.
- **Rectitud y perpendicularidad (EN ISO 24342):**
 - ≤0,25 mm: ≤400 mm
 - ≥ 0,35 mm: ≥400 mm
- **Calidad del aire interior (Emisiones VOC, Compuesto Orgánico Volátil) (EN ISO 16000-6):** bajos niveles de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, A+ (µg/m³)
- **Formaldehído a los 28 días (EN ISO 16000-3):** No detectados (µg/m³)
- **REACH (Normativa Europea) (REACH 1907/2006/CE):** Conforme a la Norma en vigor

- **Embalaje (según modelo):**

- Formato *lama*:

- Formato **lama XXL** de 23,50 cm x 150,50 cm: 6 pcs/caja = 2,12 m²/ 1 pallet = 64 cajas = 135,68 m².
- Formato **lama Classic** de 18,50 cm x 121,20 cm: 8 pcs/caja = 1,79 m²/ 1 pallet = 65 cajas = 116,35 m²
-

- Formato *loseta*:

- Formato **loseta XXL**: 6 pcs/caja = 2,56 m²/ 1 pallet = 60 cajas = 102,40 m²
- Formato **loseta Classic** de 30,50 cm x 61,00 cm : 10 pcs/caja = 1,86 m²/ 1 pallet = 60 cajas = 111,60 m²

**Nota: poro registrado en formato lama de Liberty Clic 70*

- **Condiciones de instalación:** la solera deberá encontrarse plana, lisa, seca y sólida.
- **Instrucciones de mantenimiento:** limpieza con agua y detergente neutro. Limpieza normal con mopa o aspirador.