

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO

**Eclipse
Premium**

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales de tráfico intenso, con excelente resistencia al desgaste y un ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Eclipse Premium
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Certificado CE		Si
Certificación ISO		Ronneby 9001 Ronneby 14001

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Eclipse Premium
Tratamiento de Protección		PUR Reinforced
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3000 g/m ²
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (losetas)	23lm x 2 m 30 x 30 cm - 50 losetas x caja= 4,50 m ² 61 x 61 cm - 16 losetas x caja= 5,95 m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Eclipse Premium
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Pasa
Emissiones COV	AgBB/DIBt Calidad del aire interior	≤10 µg/ma (después de 28 días) Platinum
Salas blancas	ASTM F24 F51	Clase A
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Bueno
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976 - 2	R9 ≥0,3 Bajo nivel de resbaladividad
Punzonamiento estático	EN 433	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,03mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40% (rollos) ≤ 0,25% (losetas)
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Idóneo
Flexibilidad	ISO 24344 - EN 435	Pasa
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Calefacción radiante	EN 425	Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01 mEK/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02	Nivel ≥6
Resistencia juntas	EN 684	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		66

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19

Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ªB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03

