

Primo SD ficha técnica

ESPECIFICACIONES	NORMAS	PRIMO SD
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581 - Compact	Pavimento vinílico homogéneo disipativo
Clasificación al uso	EN ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Certificación CE	EN 14041	Si - Ronneby ISO 9001 / Ronneby ISO 4001

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	PRIMO SD
Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2.0 mm
Peso Total	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Flexibilidad	ISO 23344 EN 435 Método A	Pasa
Tratamiento de protección		PUR Reinforced
Formato	EN ISO 24341 Rollo	23 ml x 200 cm Art. no.Contrast 21012___ 3 digit
	EN ISO 24342 Losetas	61 cm x 61 cm Art. no.Contrast 21016___ 3 digit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	PRIMO SD
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.40 % rollos ≤ 0.25 % losetas
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤10 mm / Mejor valor obtenido: ≤ 0,3 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} s1 ≥ 8kW/m ² Pasa
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130-1 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Bajo riesgo de deslizamiento
Comportamiento sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Idóneo
Resistencia térmica Calefacción por suelo radiante	EN ISO 10456	0.01m ² K/W Idóneo
Solidez Colores	EN ISO 105-B02	≥ nivel 6
Total VOC emissions	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	PRIMO SD
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Bueno
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2 kW
Aislamiento eléctrico	VDE 0100, Parte 600	R ₂ ≥ 5 x 10 ⁴ Ohm
Resistencia eléctrica	EN 1081	R ₁ ≤ 10 ⁸ Ohm
Resistencia productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia a bacterias	EN ISO 846 Parte 6	No favorece su crecimiento
Resistencia a la tracción	EN 684	Valos medio: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm

Colores

9



Formato



Información General



According to European Classification ISO 10874 (EN 685)



DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ª B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03