

# Premium Plus

## Vinilico Homogéneo

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Primo Premium
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinilico homogéneo
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Certificado CE		Si
Certificación ISO		Ronneby 9001 Ronneby 14001
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Primo Premium
Tratamiento de Protección		PUR Reinforced
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3000 g/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (loseta)	23lm x 2 m 61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 m <sup>2</sup>
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Primo Premium
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Pasa
Emisiones COV	AgBB/DIBt Calidad del aire interior	≤10 µg/ma (después de 28 días) Platinum
Salas blancas	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Clase A Clase 4
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Bueno
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976 - 2 UNE ENV 12633	R9 ≥0,3 Bajo nivel de resbaladidad Clase 2
Punzonamiento estático	EN 433	Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,03mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40% (rollos) ≤ 0,25% (losetas)
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Idóneo
Flexibilidad	ISO 24344 - EN 435	Pasa
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Calefacción radiante	EN 425	Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	DIN 52612	Aprox. 0,01 mEK/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02	Nivel ≥6
Resistencia a la tracción	EN 684	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		36

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



According to European Classification ISO 10874 - EN 685

