

Exterior Tech Nueva Delhi

Tarima Exterior Composite Alveolar/Semimaciza

Description/ Descripción

ALVEOLAR WPC DECKING / TARIMA TECNOLÓGICA ALVEOLAR

Dimensions/ Dimensiones: 2200 x 146 x 23mm

Surface / Terminación: 1 side brushed and grooved - 1 side brushed and smooth / 1 cara ranurada y lijada - 1 cara lisa y lijada

TEST INFORMATION - FICHA TÉCNICA

Test item/ Características	Test method/ Normativas	Result/ Resultados
Dimensions/ Dimensiones	Length/Largo x Width/Ancho x Thickness/Grueso	2200 x 146 x 23 mm
Weight/ Peso	Kg/m ²	16,2 Kg/m ²
Density / Densidad	ASRM D792	1,34 g/cm ³
Flexural strength/ Resistencia a la flexión	ASTM D790	38,2MPa
Tensile strength/ Resistencia a la tracción	ASTM D638	21.6MPa
Lineal Thermal expansion / Expansión Térmica lineal	ASTM D966-16	Mean value: 43.8 x10 ⁻⁶ / °C
Water absorption (28 days immersion)/ Absorción de agua (28 días de inmersión)	EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.	0.5%
Slip resistance (Classification according to CTE)/ Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633-2003	Rd > 55 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)

